

SPECJALISTYCZNE ŻYWICZNE POSADZKI PRZEMYSŁOWE

DURACON® – posadzki metakrylowe do pomieszczeń branży spożywczej, chemicznej, poligraficznej, farmaceutycznej; szybkie w wykonaniu (idealne do renowacji); można je układać w ujemnej temperaturze; o bardzo wysokiej higieniczności i odporności chemicznej

MONAPOX® – posadzki epoksydowe do zakładów przemysłu lekkiego, samochodowego, papierniczego oraz do laboratoriów, hal magazynowych, bibliotek, garaży; efektowne, o bogatej kolorystyce i wysokiej odporności chemicznej

MONILE® – posadzka betonowa idealna dla przemysłu mięsnego (spełnia wymogi UE) oraz do hipermarketów, składów budowlanych i zakładów przemysłu ciężkiego; można ją układać na wilgotnym podłożu

MONOPUR® INDUSTRY – posadzki poliuretanowe, „pancerne” ze względu na wyjątkowo wysoką wytrzymałość mechaniczną, termiczną i chemiczną; polecane do zakładów mięsnych i przetwórstwa rybnego, pomieszczeń z kotłami, wędzarni, piekarni, mroźni i chłodni

Nazwa	DURACON®		MONEPOX®		MONILE®	MONOPUR® INDUSTRY	
	BC	L	AQ	SL		CONDUCTIVE	MORTAR
Składnik podstawowy	metakrylan metylu – roztwór polimeru w monomerze		żywica epoksydowa z dodatkami środków modyfikujących		zaprawa cementowa modyfikowana akrylanami	żywica poliuretanowa z wypełniaczami, pigmentami mineralnymi i środkami modyfikującymi	
Temperatura układania [°C]	od -10 do +35		od +10 do +35		od +5 do +35	od +12 do +25	
Grubość warstwy [mm]	3-5	6-8	0,4	2-3	10	2-3	6-9
Wytrzymałość na ściskanie/zginanie [N/mm²]	50/20		–	97/41	70/20	50/20	60/16
Ścieralność	5 cm³/50 cm² (wg DIN 52108)		< 0,09 mm (wg PN-75/B-04270)	88 mg/1000 h (badanie ATW)	4,6 cm³/50 cm² (wg DIN 52108)	< 2,2 mm (wg PN-84/B-04111)	
Odporność chemiczna	ekstremalnie wysoka*		wysoka*		średnia*	bardzo wysoka*	
Zawartość części stałych [%]	100,0		80,0	100,0	96,5	100,0	
Odporność termiczna [°C]	do +80	do +90	do +60	do +65	do +120	do +70	do +120
Pełne użytkowanie	2 h – pełna odporność mechaniczna i chemiczna		24 h – ruch lekki; 7 dni – pełna odporność chemiczna		24 h – obciążenie mechaniczne; 7 dni – pełna odporność chemiczna	24 h – ruch lekki; 48 h – obciążenie mech.; 7 dni – pełna odporność chemiczna	8 h – ruch lekki; 24 h – obciążenie mech.; 7 dni – pełna odporność chemiczna
Kolor	jednolity lub melanż		jednolity –12 kolorów; inne na życzenie		jednolity – 7 kolorów	5 kolorów	
Powierzchnia	gładka lub antypoślizgowa		błyszcząca lub satynowa, możliwość ozdobienia „chipsami”		antypoślizgowa R13 nawet w stanie zaolejenia	gładka	gładka lub antypoślizgowa
Aprobata, atesty	AT ITB nr AT-15-5177/2001, AT ITB nr AT-15-5317/2001, AT ITB nr AT-15-2677/2001, AT ITB nr AT-15-6486/2004; AH PZH nr HK/B/0560/01/2007, AH PZH nr HK/B/1154/01/2006, AH PZH nr HK/B/1005/01/2006, AH PZH nr HK/B/0913/01/2007						

* wg tabeli Odporności chemicznej



**TrueTrade
& Technology sp. z o.o.
(dawniej
Tricosal Polska)**

www.tricosal.com.pl
info@tricosal.com.pl
informacja techniczna:
tel. 32 603 70 34
info@tricosal.com.pl
informacja handlowa:
tel. 32 603 70 34
info@tricosal.com.pl
adres firmy – str. 335

zobacz także – str. 83

POZOSTAŁE PRODUKTY

bezsposinowe, antyseptyczne pokrycie ścian SANITILE – tzw. „płynna glazura”

