

Nazwa	MAPELASTIC	PLASTIMUL 2K SUPER	MONOFINISH	MAPEGROUT TISSOTROPICO	MAPEGROUT 430
Wodoszczelność [MPa]	0,5 (50 m H ₂ O)	w zależności od aplikacji	nie dotyczy		
Przyczepność do podłoża [N/mm ²]	1,1	> 0,8	≥ 0,8	> 2,0	> 1,5
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm]	0,8-3,0	2,0	nie dotyczy		
Ścieralność	nie dotyczy		< 3 (test Tabera)	nie dotyczy	
Wytrzymałość na ściskanie/zginanie [N/mm ²]	nie dotyczy		> 25/> 6,5	> 60/> 8,5	> 30/> 6,0
Wydłużenie względne przy zerwaniu [%]	30	w zależności od aplikacji	nie dotyczy		
Proporcje mieszania [dm ³ /kg]	3/1 (składnik A/B)	15,7/6,0 (składnik A/B)	(18-19)/100 (z wodą)	(16-17)/100 (z wodą)	18/100 (z wodą)
Czas nakładania kolejnej warstwy [h]	4-5	gdy pierwsza jest jeszcze świeża	po utwardzeniu pierwszej warstwy	maks. po 4	
Ilość warstw	1-2	2	nie dotyczy		
Gr. warstwy [mm]	≤ 2,0	3,0	2,0-3,0	30,0-35,0	5,0-35,0
Zużycie [kg/m ²]	1,70 (gr. 1 mm)	2,56 (gr. 3 mm)	1,40 (gr. 1 mm)	1,90 (gr. 1 mm)	1,70 (gr. 1 mm)
Czas zużycia [min]	60	180	60		
Czas obróbki [min]	60				
Czas schnięcia	4-5 dni	1-2 dni	4-5 h	80 min	90 min
Klasyfikacja ogniowa	niepalny				
Odporność na działanie deszczu [h]	po 4-5	po ok. 5	-		
Sposób aplikacji	ręczny lub mechaniczny		ręczny	ręczny lub mechaniczny	
Sucha pozostałość [%]	100 (składnik A), 50 (składnik B)	66	100		
Rodzaj podłoża	mineralne				
Opakowanie [kg]	24,0 (składnik A), 8,0 (składnik B)	21,7 (składnik A+B)	22,0	25,0 (worek)	
Trwałość	12 miesięcy				
Normy, certyfikaty, aprobaty, atesty	PN-EN 1504-2, AT ITB nr AT-15-6863/2011, AH PZH nr HK/W/0718/01/2012, Certyfikat ZKP	AT ITB nr AT-15-8583/2011	PN-EN 1504-2, PN-EN 1504-3, Certyfikat ZKP	PN-EN 1504-3, Certyfikat ZKP, AH PZH nr HK/W/0972/01/2012	PN-EN 1504-3, Certyfikat ZKP, AH PZH nr HK/W/0791/01/2012

POZOSTAŁE PRODUKTY	kleje do ceramiki; fugi; wypełnienia szczelin dylatacyjnych; hydroizolacje; zaprawy naprawcze; powłoki ochronne do betonu; systemy dociepleń; tynki zewnętrzne akrylowe, krzemianowe i silikonowe; tynki renowacyjne bezcementowe i cementowe szerokotorowe; iniekcje epoksydowe i poliuretanowe; systemy wzmacniania konstrukcji taśmami i matami z włókien węglowych FRP; system wzmacniania konstrukcji murowych; wylewki samopoziomujące; kleje do parkietów i wykładzin
---------------------------	--

