

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ MAPEI NA BAZIE STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ				
WARSTWA KLEJĄCA				
Nazwa zaprawy		Mapetherm do styropianu		Mapetherm Wool do wełny
Rodzaj zaprawy		jednoskładnikowa, cementowa		
Skład		kruszywo, cement, żywica syntetyczna, dodatki modyfikujące		
Przyczepność po 28 dniach [N/mm²]		≥ 0,8 – do mat. izolacyjnego (rozervanie w styropianie lub wełnie); ≥ 0,3 – do betonu		
Proporcje mieszania [dm³/kg]		(0,19-0,21)/25,0		
Zużycie [kg/m²]		ok. 4		
Temp. stosowania [°C]		od +5 do +30		
Opakowanie [kg]		25		
Przechowywanie		12 miesięcy		
Aprobaty		AT ITB nr AT-15-7233/2012		AT ITB nr AT-15-8182/2012
WARSTWA ZBROJĄCA				
Zaprawa klejąca		Mapetherm do siatki		Mapetherm Wool do siatki
Zużycie zaprawy		ok. 4,0 kg/m²		4,5 kg/m²
Tkanina zbrojąca		siatka z włókna szklanego odporna na alkalia (Mapenet 150)		
Zużycie tkaniny		1,15/1,00 m²/m²		
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA				
Preparat gruntujący		Silexcolor Base Coat SP	Quarzolite Base Coat	Silexcolor Base Coat SP Silancolor Base Coat
Zużycie [kg/m²]		od 0,3 do 0,5 (preparat gruntujący)		
Rodzaj tynku		Planitop Mineral – mineralny	Quarzolite Tonachino SP, Quarzolite Graffiato SP – akrylowy	Silexcolor Tonachino SP, Silexcolor Graffiato SP – silikatowy Silancolor Tonachino, Silancolor Graffiato – silikonowy
Zużycie tynku [kg/m²]	drapana (baranek)	2,50-3,00 (gr. 1,5 mm); 2,75-3,25 (gr. 2,0 mm)	2,20-2,60 (gr. 1,5 mm); 2,60-3,00 (gr. 2,0 mm)	1,70-2,00 (gr. 0,7 mm); 1,90-2,30 (gr. 1,2 mm); 2,20-2,60 (gr. 1,5 mm); 2,60-3,00 (gr. 2,0 mm)
	rowkowa (kornik)	–	2,4-2,8 (gr. 1,8 mm)	
Proporcje mieszania		(17-19)/25 dm³/kg	gotowy do użycia	
Faktura		drapana (baranek)	drapana (baranek – Tonachino), rowkowa (kornik – Graffiato)	
Grubość ziarna [mm]		1,5; 2,0 – drapana (baranek)		0,7; 1,2; 1,5; 2,0 – drapana (baranek)
		–	1,8 – rowkowa (kornik)	
Kolory		biały	wg palety NCS, ColorMap® System	
Temp. stosowania [°C]		od +5 do +25	od +5 do +30	od +8 do +30
Opakowanie [kg]		25 (worek)	20 (wiadro)	
Przechowywanie		12 miesięcy	24 miesiące	
Certyfikat ZKP				
Aprobaty, certyfikaty		AT ITB: nr AT-15-7233/2012 (styropian) i nr AT-15-8182/2012 (wełna)	AT ITB nr AT-15-7233/2012 (styropian)	AT ITB: nr AT-15-7233/2012 (styropian) i nr AT-15-8182/2012 (wełna)



MAPEI POLSKA Sp. z o.o.

www.mapei.pl

info@mapei.pl

informacja techniczna:

tel. 506 072 421

informacja handlowa:

tel. 22 595 42 00

adres firmy – str. 243

zobacz także – str. 70-71, 120-123

POZOSTAŁE PRODUKTY

kleje i zaprawy klejowe: Mapekley Extra, Kerabond T, Adesilex P9, Adesilex P9 Express; zaprawy do spoinowania: Glazurnik Flex Fuga, Ultracolor Plus, Kerapoxy, Mapesil AC; zaprawy i emulsje hydroizolacyjne: Mapelast, Plastimul 2K Super, Mapecofinish, Mapecof Tisstotropico, Mapecof 430