

CEMENTOWE ZAPRAWY KLEJOWE

KERAFLEX EXTRA S1 – odkształcalna, cienkowarstwowa zaprawa klejąca o bardzo dobrej przyczepności; przeznaczona do układania płytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego – w szczególności dużego formatu – na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz

KERAFLEX MAXI S1 – odkształcalna, grubowarstwowa (3-15 mm) zaprawa klejąca o wysokich parametrach mechanicznych i przedłużonym czasie schnięcia otwartego, wykonana w technologii niskopylowej „Low Dust”; przeznaczona do układania gresu, płytek ceramicznych i kamiennych – w szczególności wielkoformatowych, a także typu „slim” oraz grubych i ciężkich na powierzchniach odkształcalnych pionowych i poziomych, wew. i na zew.

GRANIRAPID – dwuskładnikowa, odkształcalna, szybkowiążąca zaprawa klejąca do układania gresu, płytek ceramicznych i kamiennych; szczególnie polecana do układania kamienia naturalnego wrażliwego na wilgoć, do wykonywania szybkich remontów oraz w miejscach narażonych na duże obciążenia

ADESILEX P4 – samorozpylna, szybkowiążąca zaprawa klejąca o wysokich parametrach mechanicznych; przeznaczona do układania płytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego oraz do szpachlowania powierzchni poziomych wewnątrz i na zewnątrz

Nazwa	KERAFLEX EXTRA S1	KERAFLEX MAXI S1	GRANIRAPID	ADESILEX P4
Skład	cement, kruszywo, żywice syntetyczne, dodatki chemiczne		cement, kruszywo (składnik A); lateks syntetyczny (składnik B)	cement, kruszywo, żywice syntetyczne, dodatki chemiczne
Klasyfikacja wg PN-EN 12004	C2TE/S1		C2F/S1	C2F
Rodzaj podłoża	beton, kamień, jastrych cementowy i anhydrytowy, płytki ceramiczne, styropian, podłogi ogrzewane, podłoża uszczelnione (Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS)			
	tynk mineralny, płyta gipsowo-kartonowa			–
Postać	proszek		proszek (składnik A), płyn (składnik B)	proszek
Temperatura stosowania [°C]	od +5 do +35		od +5 do +30	
Proporcje mieszania [dm ³ /kg]	(6,75-7,25)/25 – odmiana „Szara”; (6,00-6,50)/23 – odmiana „Biała”	(6,75-7,25)/25 – odmiana „Szara”; (6,50-7,00)/23 – odmiana „Biała”	25,00/5,5 (składnik A/B – odmiana „Szara”); 22,50/5,5 (składnik A/B – odmiana „Biała”)	(5,00-5,50)/25
Czas przydatności do użycia	ok. 8 h		45 min	1 h
Czas otwarty pracy [min]	> 30		20	15
Czas korygowania klejenia [min]	60		45	30
Czas pełnego utwardzenia	14 dni (21 dni – baseny)		24 h (72 h – baseny)	24 h
Użytkowanie [h]	po 24		po 3	po 4
Spływanie z pow. pionowej	nie spływa		–	
Zużycie [kg/m ²]	2,0-5,0	1,2 (dla gr. 1 mm)	2,5-8,0	4,0-10,0
Grubość warstwy [mm]	do 5	do 15	do 10	3-20
Spoinowanie [h]	po 4-8 (ściany), po 24 (podłogi)		po 3	po 4
Przyczepność zgodnie z normą PN-EN 1348:2008 [N/mm ²]	≥ 1,0*			
Odporność termiczna [°C]	od -30 do +90			
Reakcja na ogień	klasa A2-s1,d0; klasa A2n-s1; klasa E dla Granirapid odmiana „Szara”			klasa A1n
Opakowanie [kg]	23 – odmiana „Biała”; 25 – odmiana „Szara” (worki)		30,5 – odmiana „Szara” (składnik A+B); 28,0 – odmiana „Biała” (składnik A+B)	25 (worki)
Trwałość	12 miesięcy			
Przechowywanie	w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach			
Gwarancja	opcjonalnie, jeśli produkt stosowany jest zgodnie z zaleceniami			
Normy, atesty	PN-EN 12004, karta charakterystyki			

* do betonu po 28 dniach, po poddaniu działaniu ciepła, po zanurzeniu w wodzie, po cyklach zamarzania i rozmrażania



KERAFLEX EXTRA S1



GRANIRAPID



ADESILEX P4