



MAPEI POLSKA Sp. z o.o.

www.mapei.pl

info@mapei.pl

informacja techniczna

i handlowa:

tel. 22 595 42 00

adres firmy – str. 243

**zobacz także – str. 70-71, 79,
120-121**



ADESILEX P9

CEMENTOWE ZAPRAWY KLEJOWE

MAPEKLEJ EXTRA – zaprawa przeznaczona do układania mozaiki ceramicznej i płytek ceramicznych średniego formatu, na podłożach stabilnych, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
KERABOND T (+ISOLASTIC) – tiksotropowa zaprawa przeznaczona do układania płytek ceramicznych, gresu i mozaiki ceramicznej na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń; w połączeniu z ISOLASTIC tworzy wysokoodkształcalną, tiksotropową zaprawę o bardzo dobrej przyczepności, stosowaną do układania

mozaiki ceramicznej, płytek ceramicznych oraz gresu dużego formatu i kamienia naturalnego, na podłożach odkształcalnych
ADESILEX P9 – zaprawa o wysokich parametrach mechanicznych, przeznaczona do układania mozaiki ceramicznej, płytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń; dostępna również jako szybkowiążąca **ADESILEX P9 EXPRESS**

Nazwa	MAPEKLEJ EXTRA	KERABOND T (+ISOLASTIC)	ADESILEX P9	ADESILEX P9 EXPRESS
Skład	cement, żywice syntetyczne, dodatki chemiczne			
Klasyfikacja wg PN-EN 12004	C1	C1T (z ISOLASTIC – C2E/S2)	C2TE	C2FT
Rodzaj podłoża	cegła, tynk mineralny, gładź cementowa i anhydrytowa, styropian			
	podłoże cementowe	płyta gipsowo-kartonowa, podłoże cementowe (z ISOLASTIC – podłoże odkształcalne)	kamień, beton, płyta gipsowo-kartonowa, płytki ceramiczne, podłogi ogrzewane, podłoża uszczelnione Mapelastic lub Mapelastic Smart, podłoża izolowane masą uszczelniającą Mapegum WPS	
Postać	proszek			
Temperatura stosowania [°C]	od +5 do +35			
Proporcje mieszania (z wodą) [dm³/kg]	(5,25-5,75)/25	(5,75-6,25)/25 – odmiana „Szara”; (6,00-6,50)/25 – odmiana „Biała” (z ISOLASTIC – 8,5/25)	(7,00-7,50)/25 – odmiana „Szara”; (7,50-8,00)/25 – odmiana „Biała”	(5,25-5,75)/25
Czas przydatności do użycia [h]	od 6 do 8	ok. 8		1
Czas otwarty pracy [min]	20	ok. 20	> 30	ok. 20
Czas korygowania klejenia [min]	30	45	60	15
Czas pełnego utwardzenia	14 dni			3 dni
Użytkowanie [h]	po 24			po 4
Spywanie z powierzchni pionowej	–	nie spływa		
Zużycie [kg/m²]	2,0-4,0		2,0-5,0	2,0-4,0
Grubość warstwy [mm]	do 5			do 10
Spoinowanie [h]	po 3-6 (ściany), po 24 (podłogi)	po 4-8 (ściany), po 24 (podłogi)		po 4
Przyczepność zgodnie z normą PN-EN 1348:2008 [N/mm²]	≥ 0,5*		≥ 1,0*	
Odporność termiczna [°C]	od -30 do +90			
Reakcja na ogień	klasa A1, A1 _n			
Opakowanie [kg]	25 (worki)		25 (worki), 4x5 (kartony)	25 (worki)
Trwałość	12 miesięcy			
Przechowywanie	w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach			
Gwarancja	opcjonalnie, jeśli produkt stosowany jest zgodnie z zaleceniami			
Normy, atesty	PN-EN 12004, karta charakterystyki			

* do betonu po 28 dniach, po poddaniu działaniu ciepła, po zanurzeniu w wodzie, po cyklach zamrażania i rozmrażania