

Bezspoinowy system ociepleń MAPETHERM® (styropian, tynk silikonowy)



MAPEI POLSKA Sp. z o.o.

info@mapei.pl

www.mapei.pl

Dane techniczne

Zastosowanie systemu :
od zewnątrz

WARSTWA KLEJĄCA :

Nazwa i rodzaj zaprawy :
Mapetherm do styropianu - zaprawa cementowa, jednoskładnikowa

Skład zaprawy klejącej :
kruszywo, cement, żywica syntetyczna, dodatki modyfikujące

Przyczepność [N/mm²] :
≥ 0,8 - do mat. izolacyjnego (rozerwanie w styropianie lub wełnie);
≥ 0,3 - do betonu

Proporcje mieszania [dm³/kg] :
(0,19-0,21)/25

Zaprawa klejąca - maks. zużycie [kg/m²] :
4,0

Temperatura stosowania [°C] :
od +5 do +30

Opakowania/przechowywanie :
25 kg (worek)/12 miesięcy

Normy, certyfikaty, aprobaty :
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7233/2012

WARSTWA TERMOIZOLACYJNA :

Materiał termoizolacyjny :
styropian

WARSTWA ZBROJĄCA :

Zaprawa klejąca :
Mapetherm do siatki

Zużycie zaprawy [kg/m²] :
ok. 4

Siatka zbrojąca :
siatka z włókna szklanego odporna na alkalia (Mapenet 150)

Zużycie siatki [m²/m²] :
1,15/1,00

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA :

Materiał wykończeniowy :
tynk silikonowy (Silancolor Tonachino, Silancolor Graffiato)

Preparat gruntujący :
Silancolor Base Coat

Zużycie preparatu gruntującego [kg/m²] :
od 0,3 do 0,5

Zużycie tynku [kg/m²] :
1,7-2,0 (baranek gr. 0,7 mm);
1,9-2,3 (baranek gr. 1,2 mm);
2,2-2,6 (baranek gr. 1,5 mm);
2,6-3,0 (baranek gr. 2,0 mm);
2,4-2,8 (kornik gr. 1,8 mm)

Proporcje mieszania [dm³/kg] :
gotowy do użycia

Faktura :
drapana (baranek gr. 0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm - Tonachino);
rowkowa (kornik gr. 1,8 mm - Graffiato)

Kolory :
wg palety NCS, ColorMap[®] System

Opakowania/przechowywanie :
20 kg (wiadro)/24 miesiące

Normy, certyfikaty, aprobaty :
Certyfikat ZKP, Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7233/2012