

Dwuskładnikowa mineralna zaprawa hydroizolacyjna AQUAFIN-2K/M-PLUS



SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

www.schomburg.pl

biuro@schomburg.pl

Dane techniczne:

Rodzaj powłoki :	mikrozaprawa cementowa (mineralna zaprawa hydroizolacyjna)
Rodzaj obciążenia :	woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywnym i pozytywnym), woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywnym i pozytywnym)
Skład :	dyspersja polimerowa, piasek/cement, dodatki
Wodoszczelność [MPa] :	0,25
Rodzaj podłoża :	beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy, asfalt lany o klasie twardości IC10, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jak również ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje jastrychów
Temperatura stosowania [°C] :	od +5 do +35
Gęstość [kg/dm³] :	-
Przyczepność do podłoża [N/mm²] :	> 0,5 N/mm ² zgodnie z DIN EN 1542
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :	mostkowanie rys w warunkach znormalizowanych i niskich temperaturach $\geq 0,75$
Odporność na działanie deszczu [h] :	po ok. 6 (na powierzchniach nachylonych, unikać obciążenia wodą stojącą)
Chemoodporność :	środowiska silnie agresywne XA3
Kolor :	szary (składnik A), biały (składnik B)
Ilość warstw :	w zależności od rodzaju obciążenia
Grubość warstwy [mm] :	wg obciążenia (tab. producenta)
Zużycie [kg/m²] :	wg obciążenia (tab. producenta)
Czas zużycia :	ok. 60 min.

Czas nakładania kolejnej warstwy :	od 3h do 6h (w zależności od warunków otoczenia)
Czas utwardzania [h] :	pełne obciążenie po 7 dniach
Sposób aplikacji :	pędzel, paca, natrysk
Przechowywanie :	12 miesięcy
Opakowanie :	5, 15, 25 kg (składnik A), 2, 6, 10 kg (składnik B)
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 1504-2, PN-EN 14891
Opis:	AQUAFIN-2K/M-PLUS to dwuskładnikowa, mineralna zaprawa cementowa z dyspersją polimerową, bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy hydroizolacja elastyczna, do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach, przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży, dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie, odporna na działanie soli odladzających, hydroizolacja elementów budowli m.in.stykających się z gruntem.