

Silikonowa masa do uszczelniania spoin ESCOSIL[®]-2000



SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

www.schomburg.pl

biuro@schomburg.pl

Dane techniczne:

Zastosowanie :	uszczelnianie spoin; uszczelnianie kabin i umywalek; osadzanie szyb; wypełnianie dylatacji
Podłoże :	suche (wilgotność betonu < 4%), wolne od materiałów zmniejszających przyczepność (np. olej, tłuszcz, resztki farby, środki uszczelniające, zaczyn cementowy itp.)
Skład :	czysty chemicznie uszczelniacz silikonowy wiążący octowo
Gęstość objętościowa [kg/m³] :	ok. 1,0
Konsystencja :	pasta (miękkoplastyczna)
Sposób nakładania :	po wyschnięciu warstwy gruntującej można przystąpić do wypełnienia spoin środkiem ESCOSIL 2000; mają tu zastosowanie ogólne zasady techniki spoinowania
Maks. szerokość spoiny [mm] :	25
Min. szerokość spoiny [mm] :	5
Maks. głębokość spoiny [mm] :	15
Min. głębokość spoiny [mm] :	5
Czas utwardzenia :	ok. 2-3 mm dziennie (przy temp. + 23°C i 50% wilgotności powietrza)
Czas tworzenia warstwy naskórkowej [min] :	ok. 8 do 12 minut, przy + 23°C i 50% wilgotności powietrza
Dopuszczalne odkształcenia [%] :	25%
Odporność na działanie temperatury [°C] :	od - 40 do +180
Temperatura stosowania [°C] :	od + 5 do + 35
Twardość Shore'a [°] :	ok. +18-22
Wydłużenie przy zerwaniu [%] :	ok. 400-600 %
Moduł Younga [N/mm²] :	ok. 0,35-0,40 (100% wg DIN 52455)

Kolory :	biały, szary, manhattan, beżowy, beż bahama, pergamon, cementowy, antracytowy, jasnoszary 98, średnio szary 98, przezroczysty, srebrnoszary
Opakowanie :	310 ml (kartusz)
Przechowywanie :	w suchym i chłodnym pomieszczeniu przez 18 miesięcy Silikonowa masa do uszczelniania spoin ESCOSIL®-2000 stosowany jest w pomieszczeniach sanitarnych do uszczelniania spoin, na styku wykładzin ceramicznych przy umywalkach, wannach kąpielowych, natryskach, przy uszczelnianiu ram okiennych i drzwiowych; poza tym wypełniania fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nie stosować w akwariach. Właściwości: ● jednokomponentowa ● stabilna ● o właściwościach grzybobójczych ● elastyczna ● odporna na wpływy atmosferyczne i starzenie ● wodoodporna ● odporna na działanie chemikaliów i chloru ● do stosowania w obszarze ściany i podłogi.